

G-Energy Racing 10W-60, 15W-50



Моторное
масло



Полностью
синтетическая
основа
(ПАО+эстеры)



Всесезонные,
SAE 10W-60,
15W-50



Высокая чистота
двигателя



Для бензиновых
и дизельных
двигателей



Форсированный
режим работы



Высокая защита
от износа

G-Energy Racing — серия полностью синтетических (ПАО и сложные эфиры (эстеры)) моторных масел, предназначенных для максимальной защиты бензиновых и дизельных двигателей гоночных, спортивных, специализированных автомобилей, работающих в жестких условиях эксплуатации. Масла выдерживают очень высокие термические нагрузки и экстремальные условия эксплуатации спортивных соревнований, обеспечивая при этом полную работоспособность двигателя

Применение



- Предназначены для применения во всех типах спортивных двигателей (бензиновые, дизельные, атмосферные, турбированные, инжекторные, в том числе с непосредственным впрыском, карбюраторные)
- Специально разработаны для профессионального гоночного использования в различных видах соревнований
- Предназначены для использования в форсированных моторах спортивных автомобилей, где необходим уровень эксплуатационных свойств API SP; SN; ACEA A3/B4 или более ранних спецификаций API SM, API SL
- Масла не рекомендованы для применения в обычных режимах эксплуатации

Преимущества

Уникальная синтетическая технология (ПАО и сложные эфиры (эстеры)) масел серии **G-Energy Racing** обеспечивает уверенную эксплуатацию двигателя в самых высокофорсированных режимах работы:

	Уверенность в защите двигателя при очень высоких нагрузках за счет высоких противоизносных свойств
	Высокие мощностные характеристики двигателя благодаря снижению трения и наличию в составе сложных эфиров (эстеров)
	Обеспечивает уверенную эксплуатацию двигателя при форсированном режиме работы за счет особо прочной масляной пленки и стабильной вязкости
	Сохранение чистоты деталей двигателя благодаря отсутствию отложений и запасу моющих свойств

Спецификации

- API SP; SN
- ACEA A3/B4

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Значение		Метод
	10W-60	15W-50	
Вязкость кинематическая, мм ² /с при 40 °С при 100 °С	163,5 24,6	140,15 20,75	ASTM D 445 ASTM D 445
Индекс вязкости	184	173	ASTM D 2270
Температура вспышки в открытом тигле, °С	230	227	ASTM D 92
Температура застывания, °С	-50	-50	ASTM D 97
Плотность при 15 °С, кг/м ³	855	855	ASTM D 1298
Щелочное число, мг/г КОН	11,5	10,7	ASTM D 2896
Испаряемость по NOACK, %	8,6	8,4	ASTM D5800

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001

