

G-ENERGY ANTIFREEZE PSI-OAT 40

Готовая к применению охлаждающая жидкость лобридного типа. Содержит этиленгликоль и пакет ингибиторов коррозии на основе солей органических кислот, фосфатов и силикатов (PSi-OAT). Предназначена для применения в двигателях внутреннего сгорания. Обеспечивает увеличенный интервал замены и комплексную защиту от коррозии.

Применение

- Системы охлаждения бензиновых и дизельных двигателей внутреннего сгорания.
- В качестве рабочей охлаждающей жидкости концентрат не используется.

Преимущества

- Содержит пакет ингибиторов коррозии на основе карбоксилатной (OAT) технологии с добавлением силикатов и фосфатов.
- Не содержит в своем составе нитритов, аминов и боратов.
- Обеспечивает антикоррозионную защиту всех металлов и сплавов, используемых в ДВС.
- Эффективно защищает двигатель, радиатор, водяной насос и теплообменник от перегрева, размораживания, образования отложений и засоров.

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	G-Energy Antifreeze PSi-OAT 40
Внешний вид	Визуально	Прозрачная однородная жидкость красного цвета без видимых посторонних включений
Плотность при 20 °C, г/см ³	ASTM D1122	1,073
Показатель преломления при 20 °C	ГОСТ 18995.2	1,386
Температура кипения, °C	ASTM D1120	108
pH	ASTM D1287	8,5
Резерв щелочности, мл	ASTM D1121	15,1
Температура начала кристаллизации, °C	ASTM D1177	- 37
Вспениваемость	ASTM D1881	макс. 50 мл / 3 с

Соответствие спецификациям:

- Volkswagen (VW) TL 774-L (G12 EVO), Deutz DQC CC-14, Bentley TL-774-L, Audi TL 774-L, Bugatti TL 774-L, Deutz DQC CC-14, Lamborghini TL 774-L, Porsche TL 774-L, Seat TL 774-L, Skoda TL 774-L, BMW LC-18 > 01/2019, Cummins CES 14603

Соответствие стандартам:

- ASTM D3306, ASTM D4985, ГОСТ 33591-2015

Тест «Коррозия в стекле», ASTM D1384/BS 6580

	Латунь	Медь	Припой	Сталь	Чугун	Алюминий
	Потеря веса ¹ , мг/пластина					
Норма ASTM D3306 и BS 6580 (макс.)	10	10	30	10	10	30
G-Energy Antifreeze PSi-OAT	1	1	-13	1	3	4

1 - отрицательные значения обозначают увеличение веса

Тест «Коррозия на горячей поверхности», ASTM D4340

	Потеря веса ¹ , мг/см ² /неделя	Норма ASTM D3306
Алюминий	-0,07	макс. 1

2 - результаты испытаний на концентрате G-Energy Antifreeze PSi-OAT 40 с использованием коррозионно-агрессивной воды

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001

