

G-Energy F Synth EC 0W-30



Моторное
масло



Полностью синтетическая
основа + ПАО



Всесезонное,
SAE 0W-30



Для бензиновых и
дизельных двигателей



Экономия топлива



Высокая чистота
двигателя

G-Energy F Synth EC 0W-30 — полностью синтетическое моторное масло на основе полиальфаолефинов, предназначенное для максимальной защиты бензиновых и дизельных двигателей автомобилей, работающих в различных условиях эксплуатации. Является энергосберегающим, обладает отличными низкотемпературными свойствами и имеет повышенную стойкость к топливу переменного качества (с содержанием серы до 500 ppm)



Применение



- Для легковых автомобилей, легких внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков европейских и азиатских производителей
- Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей широкого парка автомобилей, где требуется вязкость SAE 0W-30 и необходим уровень эксплуатационных свойств ACEA A1/B1 и ACEA A5/B5
- Рекомендовано для применения в двигателях автомобилей Volvo, предъявляющих требования ACEA A5/B5 к моторным маслам

Преимущества

Адаптивная технология **G-Energy F Synth EC 0W-30** с применением синтетической основы обеспечивает эффективную эксплуатацию двигателя на всех режимах работы: при холодном пуске, в городском режиме, в режиме трассы, а также при повышенной нагрузке:

	Экономия топлива за счет оптимальных антифрикционных свойств
	Уверенность в запуске двигателя за счет высокой прокачиваемости масла при отрицательных температурах
	Уверенность в защите двигателя при использовании топлив переменного качества за счет запаса щелочного числа
	Сохранение чистоты деталей двигателя благодаря предотвращению образования отложений
	Сохранение мощностных параметров двигателя благодаря сочетанию современного пакета присадок и синтетической основы

Спецификации

- API SP; API SN, API CF
- ACEA A5/B5; A1/B1
- VOLVO 95200377
- RENAULT RN0700

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Значение	Метод
Вязкость кинематическая, мм ² /с при 40 °С при 100 °С	52,9 10,4	ASTM D 445 ASTM D 445
Индекс вязкости	171	ASTM D 2270
Динамическая вязкость MRV, при -40°С, мПа*с	17552	ASTM D4684
Температура вспышки в открытом тигле, °С	241	ASTM D 92
Температура застывания, °С	-55	ASTM D 97
Плотность при 15 °С, кг/м ³	845	ASTM D 1298
Щелочное число, мг/г КОН	11,2	ASTM D 2896

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001

