

Gazpromneft UTTO 10W-30

UNIVERSAL

Универсальность
применения

POWERSHIFT

Powershift
трансмиссии



Гидравлические
системы



Высокая защита от
износа



Оптимальные
фрикционные
свойства



Полусинтетические
масла

Всесезонное универсальное тракторно-трансмиссионное масло (Universal Tractor Transmission Oil). Обладает высоким уровнем защиты от износа и коррозии, устойчиво к окислению, а также обеспечивает легкий пуск и надежную работу механизмов в широком диапазоне температур.

Gazpromneft UTTO 10W-30 стабилизирует рабочую температуру гидравлических систем и обеспечивает мягкое переключение передач в трансмиссии.

Характеристики/Преимущества/Потенциальные выгоды

- Отличные противоизносные и противозадирные свойства → уменьшение износа гидравлических насосов и узлов трансмиссии → снижение затрат на ремонт
- Плавная работа фрикционных элементов → снижение уровня вибрации и шума → здоровье и безопасность оператора
- Низкая температура застывания → обеспечивает плавное переключение передач даже при отрицательной температуре → отсутствие простоев техники
- Отличная термическая стабильность и стойкость к окислению → высокая чистота рабочей зоны → долгий срок службы оборудования
- Стабильность к пенообразованию → минимизация пены → высокая производительность гидравлического насоса

Применение



- Для сельскохозяйственной техники, в том числе John Deere, Massey Ferguson и др.
- Для внедорожной техники, требующей применения трансмиссионно-гидравлических жидкостей уровня UTTO.
- Рекомендовано к применению в «мокрых» тормозах (Wet Brakes), дифференциалах, силовых коробках передач и гидравлических системах мобильной техники.

Спецификации

Наименование	Gazpromneft UTTO 10W-30
API GL-4*	✓
Allison C-4	✓
John Deere JDM J20C	✓
Massey Ferguson CMS M1143, M1135	✓
Ford M2C-134D, M2C-86B, M2C-86C	✓

*-только для внедорожной техники, использование для легкого и грузового транспорта недопустимо

Типичные физико-химические характеристики

Показатель	Метод	Значение
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D445	11,0
Индекс вязкости	ASTM D2270	130
Вязкость динамическая по Брукфильду при -35°С, мПа*с	ASTM D2983	40375,0
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	234
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	-45
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ASTM D4052	869,5

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001

