

Gazpromneft Grease L EP 1-160 HD

Специализированная литиевая смазка с содержанием многофункционального пакета присадок и твердого наполнителя. Обладает отличными противоизносными и противозадирными характеристиками в условиях повышенной влажности и запыленности. Применяется для средне- и высоконагруженных узлов скольжения подвижной техники и стационарного оборудования, в том числе в системах ЦСС.

Преимущества



Способна выдерживать высокие нагрузки в тяжелых условиях эксплуатации благодаря содержанию EP-присадок и твердого наполнителя, который обеспечивает защиту поверхностей даже при применении недостаточного количества смазки или в условиях особой загрязненности рабочей среды.



Обеспечивает продолжительную эксплуатацию узла в диапазоне температур от -30 °С до +120 °С, кратковременно до +150 °С.



Имеет хорошую сопротивляемость коррозионному действию воды, препятствуя образованию ржавчины и коррозии.



Превосходная защита от износа и заклинивания.

Применение

- Средне- и высоконагруженные узлы скольжения карьерной, горнодобывающей, строительной, сельскохозяйственной, специальной техники и стационарного оборудования, где необходимо применение смазки с твердым наполнителем:
- Шлицевые соединения, штифты, шкворни, пальцы, оси.
- Узлы стационарного оборудования индустриального и строительного сектора.



Указания по применению

Смазка может применяться в централизованной системе смазывания, а так же наноситься ручным методом (кистью или шпателем).

Варианты фасовки

Варианты фасовки	Gazpromneft Grease L EP 1-160 HD
	ведро 18 кг, бочка 180 кг

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	Gazpromneft Grease L EP 1-160 HD
Соответствие стандарту	DIN 51502	KPF 1 K-30
Класс NLGI		1
Пенетрация перемешенной смазки, 10 ⁻¹ мм	ГОСТ 5346 (метод В)	310-340
Диапазон рабочих температур, °C		От -30 до +120, кратковременно до +150
Цвет	Визуальный	Темно-серый
Структура	Визуальный	Однородная
Тип загустителя		Литиевое мыло
Базовое масло		Минеральное
Содержание наполнителя, %		2
Кинематическая вязкость базового масла при 40°C, мм ² /с	ГОСТ 33	160
Температура каплепадения, °C	ГОСТ 6793	>200
Коррозионное воздействие на металлы	ГОСТ 9.080	Выдерживает
Трибологические характеристики на ЧШМ: ▪ нагрузка сваривания (P _с), Н ▪ диаметр пятна износа (Ди), мм	ГОСТ 9490	3087 0,45

Срок годности и хранение

Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты изготовления в таре изготовителя при соблюдении условий транспортировки и хранения.

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001

