

Gazpromneft Grease LX EP 2-460

Многофункциональная смазка на основе высоковязкого минерального базового масла, комплексного литиевого загустителя и многофункционального пакета присадок. Смазка обеспечивает отличные эксплуатационные характеристики в условиях высоких температур и нагрузок, обладает высокими трибологическими значениями, хорошей адгезией и стойкостью к вымыванию. Может применяться в высоконагруженных малооборотистых подшипниках качения и скольжения, работающих в условиях высоких температур, сверхвысоких нагрузок и в том числе при воздействии воды.

Преимущества



Отличные эксплуатационные характеристики в диапазоне температур от -20 °С до +160 °С.



Высокоэффективная защита от коррозии при контакте с водой. Длительная работа без замены и прекрасная стойкость к окислению.



Высокие противозадирные свойства. Отличная стойкость к ударным и вибрационным нагрузкам. Возможность снизить продолжительность простоев оборудования.



Превосходная адгезия и стойкость к вымыванию. Снижение вероятности прямого контакта в паре «металл-металл».

Применение

- Высоконагруженные малооборотистые подшипники качения и скольжения стационарной и мобильной техники.
- Узлы трения сухих и влажных секций валов бумагоделательных машин.
- Подшипники грохотов, вибросит, прокатных станов, клинкерных мельниц цементной промышленности.
- Подшипники пресс-грануляторов пеллетного производства.
- Подшипники конвейерных лент фабрик и комбинатов горнодобывающего сектора.
- Передвижная горнодобывающая техника и обогатительное оборудование.



Указания по применению

Смазка может применяться в централизованной системе смазывания или наноситься ручным методом (кистью, шпателем или шприцеванием).

Варианты фасовки

Варианты фасовки	Gazpromneft Grease LX EP 2-460
	картридж 0,4 кг, ведро 18 кг, бочка 180 кг

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	Gazpromneft Grease LX EP 2-460
Соответствие стандарту	DIN 51502	KP 2 P-20
Класс NLGI		2
Пенетрация перемешанной смазки, 10 ⁻¹ мм	ГОСТ 5346 (метод В)	265-295
Диапазон рабочих температур, °С		От -20 до +160
Цвет	Визуальный	Синий
Структура	Визуальный	Однородная
Тип загустителя		Комплексное литиевое мыло
Базовое масло		Минеральное
Кинематическая вязкость базового масла при 40°С, мм²/с	ГОСТ 33	460
Температура каплепадения, °С	ГОСТ 32394	>260
Коррозионное воздействие на металлы	ГОСТ 9.080	Выдерживает
Коррозия меди, 24 ч.	ГОСТ 32335	1а
Нагрузка сваривания (Рс), Н	ГОСТ 9490	4136
Диаметр пятна износа при 392 Н, 60 минут, мм	ГОСТ 9490	0,45
Давление течения (при -20 °С), mbar		975

Срок годности и хранение

Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты изготовления в таре изготовителя при соблюдении условий транспортировки и хранения.

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001

