

Gazpromneft Grease Reductor LTS EP 00

Водостойкая смазка на основе специальной композиции минеральных базовых масел, присадок и литиево-кальциевого загустителя для разнообразных тяжело нагруженных узлов транспортных средств и промышленного оборудования. Смазка показывает превосходные эксплуатационные характеристики в широком диапазоне температур от -40 °С до +120 °С, что позволяет применять продукт в Северных регионах круглый год.

Преимущества



Высокая механическая стабильность увеличивает срок службы смазки и интервалы повторного смазывания. Имеет способность выдерживать большие нагрузки, что позволяет использовать продукт в экстремально нагруженных подшипниках.



Обеспечивает непрерывное смазывание при попадании воды. Защищает поверхность подшипников от коррозии. Бесперебойная и эффективная работа оборудования как в условиях повышенной влажности, так и при крайне низких температурах.



Обладает хорошей прокачиваемостью и отличными антиокислительными характеристиками. Хорошие противоизносные и противозадирные свойства. Высокая степень защиты от износа и задира.

Применение

- Редуктора, конструкция которых не является маслoneпроницаемой.
- Большие подшипники, работающие при малых скоростях, втулки, направляющие скольжения и системы смазки общего назначения, использующие жидкие консистентные смазки.



Указания по применению

Смазка может применяться в централизованной системе смазывания, а так же наноситься ручным методом (кистью и шпателем).

Варианты фасовки

Варианты фасовки	Gazpromneft Grease Reductor LTS EP 00
	ведро 18 кг, бочка 180 кг

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	Gazpromneft Grease Reductor LTS EP 00
Соответствие стандарту	DIN 51502	GP 00 K-40
Класс по NLGI		00
Пенетрация перемешанной смазки, 10 ⁻¹ мм	ГОСТ 5346	400-430
Диапазон рабочих температур, °C		От -40 до +120
Пенетрация при минус 30 °C, 10 ⁻¹ мм	ГОСТ Р ИСО 13737	>100
Цвет	Визуальный	От светло-желтого до коричневого цвета
Структура	Визуальный	Однородная
Тип загустителя		Литиево-кальциевый
Кинематическая вязкость базового масла при 40°C, мм²/с	ГОСТ 33	600
Температура каплепадения, °C	ГОСТ 6793	>160
Трибологические характеристики на ЧШМ: ▪ нагрузка сваривания (P _с), Н ▪ диаметр пятна износа (Ди), мм	ГОСТ 9490	4136 0,7

Срок годности и хранение

Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты изготовления в таре изготовителя при соблюдении условий транспортировки и хранения.

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001

