

Gazpromneft Grease LTS Moly EP 1 All Seasons, LTS Moly EP 2

Многофункциональная литиево-кальциевая смазка с высокими эксплуатационными показателями. Смазка содержит противозадирные присадки (EP-присадки) и твердый наполнитель (дисульфид молибдена). Применяется для смазывания узлов трения строительной, горнодобывающей и другой техники, подверженной воздействию экстремально высоких нагрузок и эксплуатируемой в чрезвычайно тяжелых условиях эксплуатации, в том числе в присутствии воды и в случае, когда использование смазок с наполнителями в составе рекомендовано производителем техники.

Преимущества



Высокая нагрузочная способность. Эффективное смазывание и надежная защита оборудования от износа и заклинивания.



Надежная защита узлов оборудования от ржавчины и коррозии. Отличная стойкость к вымыванию водой.



Высокая механическая стабильность смазки, даже в условиях сильной вибрации.

Применение

- Узлы скольжения строительной, карьерной, лесозаготовительной и сельскохозяйственной мобильной техники, которые подвержены обводнению, повышенным температурам и вибрации:
- Тяжелонагруженные подшипники скольжения.
- Шлицевые соединения, штифты, шкворни, пальцы, оси.
- Седельно-цепные устройства коммерческой техники.
- Узлы стационарного оборудования индустриального и строительного сектора.



Указания по применению

Смазка может применяться в централизованной системе смазывания, а так же наноситься ручным методом (кистью, шпателем или шприцеванием).

Варианты фасовки

Варианты фасовки	Gazpromneft Grease LTS Moly	
	EP 1 All Seasons	EP 2
	ведро 18 кг, бочка 180 кг	картридж 0,4 кг, ведро 18 кг, бочка 180 кг

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	Gazpromneft Grease LTS Moly	
		EP 1 All Seasons	EP 2
Соответствие стандарту	DIN 51502	KPF 1 K-30	KPF 2 K-30
Класс NLGI		1	2
Пенетрация перемешанной смазки, 10 ⁻¹ мм	ГОСТ 5346	310-340	265-295
Диапазон рабочих температур, °C		От -30 до +120, кратковременно до +150	
Цвет	Визуальный	Темно-серый	
Структура	Визуальный	Однородная	
Тип загустителя		Литиево-кальциевое мыло	
Базовое масло		Минеральное	
Содержание наполнителя, %		3	
Кинематическая вязкость базового масла при 40°C, мм ² /с	ГОСТ 33	220	
Температура каплепадения, °C	ГОСТ 6793	>190	>190
Коррозионное воздействие на металлы	ГОСТ 9.080	Выдерживает	
Трибологические характеристики на ЧШМ: ▪ нагрузка сваривания (Рс), Н ▪ диаметр пятна износа (Ди), мм	ГОСТ 9490	4136 0,4	

Срок годности и хранение

Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты изготовления в таре изготовителя при соблюдении условий транспортировки и хранения.

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001

