

Gazpromneft Grease PM CS 1,5

Специализированная водостойкая высокотемпературная смазка. Изготовлена из высокоочищенного минерального базового масла, загустителя на основе сульфоната кальция и специально разработанного пакета присадок, повышающего антиокислительные, адгезионные и эксплуатационные характеристики. Предназначена для применения в узлах трения оборудования различных отраслей промышленности, работающих в условиях высоких ударных нагрузок, повышенных температур и большого количества воды.

Преимущества



Высокие эксплуатационные характеристики и отличная прокачиваемость в диапазоне температур от -30 °С до +200 °С.



Улучшенная стойкость к высоким ударным нагрузкам при очень высоких температурах. Отличные трибологические характеристики.



Превосходная водостойкость. Смазка способна эффективно работать при непосредственном воздействии воды. Отличная защита подшипников от коррозии.



Отличные противоизносные и противозадирные свойства. Высокий уровень адгезионных свойств обеспечивает постоянное наличие смазки в узле трения, защищая его от износа.

Применение

- Подшипники мокрой и сухой части бумагоделательных машин.
- Сильно нагруженные подшипники промышленного оборудования.
- Подшипники металлургического, сталепрокатного и горно-обогатительного оборудования.
- Оборудование пресс-грануляторов и цементного производства.



Указания по применению

Смазка может применяться в централизованной системе смазывания, а так же наноситься ручным методом (кистью или шпателем).

Варианты фасовки

Варианты фасовки	Gazpromneft Grease PM CS 1,5
	ведро 18 кг, бочка 180 кг

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	Gazpromneft Grease PM 1,5
Соответствие стандарту	DIN 51502	KP 1-2 S-30
Класс NLGI		1-2
Пенетрация перемешанной смазки, 10 ⁻¹ мм	ГОСТ 5346	290-320
Диапазон рабочих температур, °C		От -30 до +200
Цвет	Визуально	От светло-желтого до коричневого цвета
Структура	Визуально	Однородная
Тип загустителя		Сульфонат кальция
Базовое масло		Минеральное
Кинематическая вязкость базового масла при 40°C, мм ² /с	ГОСТ 33	160
Температура каплепадения, °C	ASTM D2265	>300
Коррозионное воздействие на металлы	ГОСТ 9.080	Выдерживает
Вымываемость водой, потеря веса при 79°C, %	ASTM D1264	<2
Трибологические характеристики на ЧШМ: - нагрузка сваривания (Pc), Н - диаметр пятна износа (Ди), мм	ГОСТ 9490	4635 0,4

Срок годности и хранение

Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты изготовления в таре изготовителя при соблюдении условий транспортировки и хранения.

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001

