

Gazpromneft OffRoad Grease CS 2

Специализированная водостойкая пластичная смазка на основе сульфоната кальция и смеси высоковязких минеральных базовых масел. Специально разработанный пакет присадок, входящий в состав смазки, повышает антиокислительные, адгезионные и эксплуатационные характеристики. Смазка предназначена для применения в узлах мобильной внедорожной техники, работающей в условиях высоких температур, экстремально высоких нагрузок и низких скоростях.

Преимущества



Отличные эксплуатационные характеристики в диапазоне температур от -30 °С до +200 °С.



Улучшенная стойкость к высоким ударным нагрузкам при очень высоких температурах. Отличные трибологические характеристики.



Превосходная водостойкость. Смазка способна эффективно работать при непосредственном воздействии воды. Отличная защита подшипников от коррозии.



Отличные противоизносные и противозадирные свойства. Высокий уровень адгезионных свойств обеспечивает постоянное наличие смазки в узле трения, защищая его от износа.

Применение

- Тяжелонагруженные тихоходные узлы стационарного оборудования и подвижной техники горнодобывающей отрасли, дорожном строительстве, сельском хозяйстве и лесозаготовке.



Указания по применению

Смазка может применяться в централизованной системе смазывания, а так же наноситься ручным методом (кистью, шпателем и шприцеванием).

Варианты фасовки

Варианты фасовки	Gazpromneft OffRoad Grease CS 2
	картридж 0,4 кг, ведро 18 кг, бочка 180 кг

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	Gazpromneft OffRoad Grease CS 2
Соответствие стандарту	DIN 51502	KP 2 S-30
Класс NLGI		2
Пенетрация перемешанной смазки, 10 ⁻¹ мм	ГОСТ 5346	265-295
Диапазон рабочих температур, °C		От -30 до +200
Цвет	Визуально	От светло-желтого до коричневого цвета*
Структура	Визуально	Однородная
Тип загустителя		Сульфонат кальция
Базовое масло		Минеральное
Кинематическая вязкость базового масла при 40°C, мм²/с	ГОСТ 33	460
Температура каплепадения, °C	ASTM D2265	>300
Коррозионное воздействие на металлы	ГОСТ 9.080	Выдерживает
Вымываемость водой, потеря веса при 79 °C, %	ASTM D1264	<2
Трибологические характеристики на ЧШМ: ▪ нагрузка сваривания (Рс), Н ▪ диаметр пятна износа (Ди), мм	ГОСТ 9490	4635 0,4

*при контакте с водой и влагой цвет смазки может становится светлее

Срок годности и хранение

Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты изготовления в таре изготовителя при соблюдении условий транспортировки и хранения.

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001

