

Gazpromneft Grease Premium HD

Специализированная смазка, изготовленная из смеси высококачественных минеральных базовых масел, комплексного литиевого загустителя и твердого наполнителя в виде дисульфида молибдена. Смазка предназначена для смазывания узлов, эксплуатируемых в условиях сверхвысоких ударных и вибрационных нагрузок. Диапазон рабочих температур от -25°C до +150 °C. Смазка обладает высокими противозадирными и противоизносными свойствами. Имеет повышенную стойкость к ударным нагрузкам и отличную стойкость к вымыванию, в том числе в присутствии воды.

Преимущества



Сверхвысокая нагрузочная способность обеспечивает гарантированную защиту узла от износа и заклинивания.



Сохранение консистенции смазки на протяжении длительного времени, даже в условиях сильной вибрации.



Хорошая адгезия к любым металлическим поверхностям, сохранение прочной смазывающей пленки на весь межсервисный период.



Высокая стойкость к вымыванию водой и эффективная защита от коррозии при обводнении. Отличные уплотняющие свойства, обеспечивающие защиту узлов трения от попадания влаги.

Применение

- Тяжелонагруженные подшипники скольжения, подверженные повышенным ударным нагрузкам.
- Узлы трения металлургического и обогащательного сектора.
- Пальцы ковшей, поворотные шарниры и элементы шасси строительной, горнодобывающей и другой специальной техники.



Указания по применению

Смазка может применяться в централизованной системе смазывания, а так же наноситься ручным методом (кистью, шпателем или шприцеванием).

Варианты фасовки

Варианты фасовки	Gazpromneft Grease Premium HD
	картридж 0,4 кг, ведро 18 кг, бочка 180 кг

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	Gazpromneft Grease Premium HD
Соответствие стандарту	DIN 51502	KPF 2 N-25
Класс NLGI		2
Пенетрация перемешанной смазки, 10 ⁻¹ мм	ГОСТ 5346	265-295
Пенетрация при -20°C, 10 ⁻¹ мм	ГОСТ Р ИСО 13737	>100
Диапазон рабочих температур, °C		От -25 до +150
Цвет	Визуально	Серого цвета
Структура	Визуально	Однородная
Тип загустителя		Комплексное литиевое мыло
Базовое масло		Минеральное
Тип наполнителя		Дисульфид молибдена
Содержание наполнителя, %		5
Кинематическая вязкость базового масла при 40°C, мм ² /с	ГОСТ 33	320
Температура каплепадения, °C	ГОСТ 32322	>250
Коррозионное воздействие на металлы	ГОСТ 9.080	Выдерживает
Вымываемость водой, потеря веса при 79°C, %	ASTM D1264	<5
Трибологические характеристики на ЧШМ: ▪ нагрузка сваривания (Рс), Н ▪ диаметр пятна износа (Ди), мм	ГОСТ 9490	5508 0,5

Срок годности и хранение

Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты изготовления в таре изготовителя при соблюдении условий транспортировки и хранения.

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001

